

FICHA TÉCNICA ECODRY120

revestech®



1170/016-DdP-2022/09/09
EN 13956-2012



UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:
EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14
Register number S-P-07301

Descripción

Lámina multicapa eco-responsable para la impermeabilización y desolidarización bajo protección de espacios exteriores como: cubiertas planas transitables y no transitables (terrazas, azoteas, balcones, patios y cubiertas ajardinadas). Idónea para la compensación del vapor en soportes con una humedad residual $\leq 5\%$. Está compuesta por una membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de altas prestaciones CPE (EVA-based Circular Polymer), resultante de la transformación y tratamiento de materias primas de economía circular, y extrusionada sobre fibras de poliéster y polipropileno.

Referencia	Descripción	Presentación
596351714	ECODRY120 30	Rollo de 1,5 m x 30 m (45 m ²)
596351721	ECODRY120 20	Rollo de 1,5 m x 20 m (30 m ²)
596351738	ECODRY120 10	Rollo de 1,5 m x 10 m (15 m ²)
596351745	ECODRY120 5	Rollo de 1,5 m x 5 m (7,5 m ²)



Características	Ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Peso	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5% y +10%	525
Espesor	EN 1849-2	mm	MDV: -5% y +10%	1,25
Estanquidad al agua	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L $\geq$ 650 MLV T $\geq$ 500	L = 650 T = 500
Alargamiento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L $\geq$ 39 MLV T $\geq$ 70	L = 39 T = 70
Resistencia al cizallamiento de los solapes (cizalla)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV $\geq$ 420	420
Resistencia al impacto	EN 12691 Mét.A	mm	MLV $\leq$ 200	200
Resistencia a la carga estática	EN 12730 Mét.C	Kg	MLV $\geq$ 20	20
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	°C	MLV $\geq$ -40	-40
Reacción al fuego	EN 13501-1	Euroclases		E
Longitud	EN 1848-2	m	MDV: -0% y +5%	5, 10, 20 y 30
Anchura	EN 1848-2	m	MDV: -0,5% y +1%	1,5
Defectos visibles	EN 1850-2	mm		PASA
Rectitud	EN 1848-2	mm	MLV g $\leq$ 50	50
Planeidad	EN 1848-2	mm	MLV p $\leq$ 10	10
Estabilidad dimensional	EN 1107-2	%	MLV L $\leq$ -0,4 MLV T $\leq$ -0,3	L = -0,4 T = -0,3

MLV: valor establecido por fabricante (durante ensayo). MDV: valor declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).

Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 40°C. Proteger de la exposición directa a la luz.



responsible
waterproofing