

# FICHA TÉCNICA

# ECODRY80

revestech®



1170/015-DdP-2022/09/09  
EN 13956:2012



UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804:  
EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14  
Register number S-P-07301

### Descripción

Lámina eco-responsable para la impermeabilización bajo protección de espacios exteriores y cubiertas planas transitables y no transitables (terrazas, azoteas, balcones, patios y cubiertas ajardinadas). Está compuesta por una membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de altas prestaciones CPE (EVA-based Circular Polymer), resultante de la transformación y tratamiento de materias primas de economía circular, y extrusionada sobre fibras de poliéster.

| Referencia | Descripción | Presentación                  |
|------------|-------------|-------------------------------|
| 596351875  | ECODRY80 30 | Rollo de 1,5 m x 30 m (45 m²) |
| 596351882  | ECODRY80 20 | Rollo de 1,5 m x 20 m (30 m²) |
| 596351899  | ECODRY80 10 | Rollo de 1,5 m x 10 m (15 m²) |
| 596351905  | ECODRY80 5  | Rollo de 1,5 m x 5 m (7,5 m²) |



| Características                                       | Ensayo              | Unidad     | Tolerancia                   | Valor                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Peso                                                  | EN 1849-2           | g/m²       | MDV: -5% y +10%              | 625                                                                           |
| Espesor                                               | EN 1849-2           | mm         | MDV: -5% y +10%              | 0,80                                                                          |
| Estanquidad al agua                                   | EN 1928 Mét. B      |            |                              | PASA                                                                          |
| Resistencia a la tracción                             | EN 12311-2 Mét. A   | N/50 mm    | MLV L ≥ 800<br>MLV T ≥ 300   | L = 800<br>T = 300                                                            |
| Alargamiento                                          | EN 12311-2 Mét. A   | %          | MLV L ≥ 27<br>MLV T ≥ 230    | L = 27<br>T = 230                                                             |
| Resistencia al cizallamiento de los solapes (cizalla) | EN 12317-2          | N/50 mm    | MLV ≥ 770                    | 770                                                                           |
| Resistencia al impacto                                | EN 12691 Mét.A      | mm         | MLV ≤ 200                    | 200                                                                           |
| Resistencia a la carga estática                       | EN 12730 Mét.C      | Kg         | MLV ≥ 20                     | 20                                                                            |
| Plegabilidad a baja temperatura                       | EN 495-5            | °C         | MLV ≥ -40                    | -40                                                                           |
| Reacción al fuego                                     | EN 13501-1          | Euroclases |                              | E                                                                             |
| Longitud                                              | EN 1848-2           | m          | MDV: -0% y +5%               | 5, 10,<br>20 y 30                                                             |
| Anchura                                               | EN 1848-2           | m          | MDV: -0,5% y +1%             | 1,5                                                                           |
| Defectos visibles                                     | EN 1850-2           | mm         |                              | PASA                                                                          |
| Rectitud                                              | EN 1848-2           | mm         | MLV g ≤ 50                   | 50                                                                            |
| Planeidad                                             | EN 1848-2           | mm         | MLV p ≤ 10                   | 10                                                                            |
| Estabilidad dimensional                               | EN 1107-02          | %          | MLV L ≤ -0,2<br>MLV T ≤ -0,5 | L = -0,2<br>T = -0,5                                                          |
| Resistencia a la penetración de raíces                | UNE-CEN/TS 14416 EX |            | Sin perforaciones            | No se observa perforaciones ni presencia de grietas en las probetas ensayadas |

MLV: valor establecido por fabricante (durante ensayo). MDV: valor declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).

### Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30°C. Proteger de la exposición directa a la luz.



responsible  
waterproofing